

Грунтовка полимерная по уходу за бетоном

ТУ2313-001- 36144430-2016

Описание

Грунтовка полимерная предназначена для пропитки и связывания поверхностных слоев основания, выравнивания впитывающей способности поверхности, обеспечения адгезии и сокращения расходов финишных покрытий.

Назначение и применения

Грунтовка применяется для упрочнения и обеспыливания пористых минеральных поверхностей перед окрашиванием эмалями для пола на растворителях или оштукатуриванием при температуре воздуха от -10°C и до плюс 30°C . Используется для наружного грунтования поверхности зданий и помещений по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям. Грунтовка глубоко проникает в поверхность за счет входящего в грунтовку уайт-спирита.

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Внешний вид | после высыхания образует однородную, без кратеров, пор и морщин прозрачную пленку |
| Время высыхания до степени 3 | |
| при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более | 4 |
| при 0°C , ч, не более | 12 |
| Статическое воздействие к действию воды при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее | 24 |

Подготовка поверхности

Поверхности, подлежащие грунтованию, должны быть очищены от пыли, грязи, брызг, потеков раствора, старого плохо держащегося покрытия, жировых пятен и высолов;

Поврежденные места (сколы, раковины, трещины) выравниваются (шпатлевками на цементной основе);

Поверхность перед нанесением грунтовки должна быть сухой, влажность воздуха не более 80%. Влажность бетона не более 6%. Вновь уложенные полы должны быть выдержаны не менее 28 суток. Перед пропиткой цементное молочко должно быть удалено механически.

Инструкции по применению

Грунтовка наносится при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 30 °С методом распыления, кистью или валиком.

Не допускается нанесение при ожидаемом дожде и снегопаде, на влажные или обледенелые поверхности. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. При понижении температуры увеличивается время высыхания покрытия. Эмали для пола наносятся на грунтовку после полного высыхания, но не раньше 24 часов. Расход грунтовки зависит от пористости поверхности, конфигурации огрунтовываемой поверхности в пределах 150-200 г/м². Использовать валик с натуральной «шубкой».

Очистка оборудования – ортоксилол.

Упаковка и хранение

Хранить грунтовку в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 6 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Грунтовка пожароопасна. Все работы с грунтовкой проводить при работающей вентиляции, в перчатках. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.