

Акриловый лак "Промлак-253"

универсальный глянцевый

Назначение и область применения

Акриловый водно-дисперсионный лак "Промлак-253" предназначен для обработки внутренних и наружных деревянных, каменных, кирпичных, бетонных или ранее окрашенных водно-дисперсионными красками или красками на органической основе (ПФ, НЦ, МА) поверхностей. Применяется для окрашивания жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий.

- Лак придает декоративный вид деревянным, каменным, кирпичным и бетонным поверхностям.
- Защищает окрашенную поверхность от атмосферных воздействий и биологических повреждений (грибок, плесень, синева).
- Покрытие после высыхания безопасно для людей и животных.
- После полного высыхания лак устойчив к истиранию, устойчив к действию моющих растворов, воды.

Технические характеристики

Наименование показателей	Норма
1. Цвет	Результат испытаний Не нормируется
2. Внешний вид покрытия	После высыхания должна образовывать пленку с однородной без кратеров, пор и морщин поверхностью
3. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	30
4. Рн, не менее	8
5. Время высыхания до степени 3 при темп. (20+2)градС не более	4
6. Стойкость к статическому воздействию воды при (20+2)С не менее	24
7. Условная вязкость при темп. (20+0,5) по ВЗ-246	14
8. Блеск	глянцевый

Подготовка поверхности

- очистить поверхность от пыли и грязи;
- деревянные поверхности при необходимости отшлифовать водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5;
- поверхность обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- поверхности, окрашенные ранее, очистить от старой плохoderжащейся краски и обработать наждачной бумагой;
- перед окрашиванием бетонных и оштукатуренных поверхностей, необходимо поверхность загрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- меловую или известковую краски с поверхностями материала необходимо удалить полностью.

Инструкции по применению

- перед применением перемешать лак, до получения однородного состава;
- при необходимости разбавить до рабочей вязкости непосредственно перед применением, но не более 5% от массы.

Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности от плюс 5 до плюс 35 °С. Не рекомендуется окраска наружных поверхностей в дождливую погоду и при повышенной влажности.

Межслойная сушка при температуре плюс 20 °С и влажности воздуха 65%- 1 час.

Полное высыхание покрытия через 4-7 суток после нанесения

Безвоздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Воздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Кисть / валик

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Очистка оборудования

теплой водой
МЫЛОМ

Упаковка и хранение

Лак необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5 °С.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Лак пожаробезопасен. Все работы проводить в перчатках. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом до высыхания.