



## Эмаль интерьерная акриловая универсальная с шелковистым блеском PROX WATER (СТО 36144430-007-2019)

### Назначение

Эмаль применяется для внутренней окраски сухих и с повышенной влажностью помещений, зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям..

Акриловая эмаль на водной основе образует износостойчивое, прочное паропроницаемое покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения и перепадам температур. Акриловая эмаль технологична, обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчива к действию моющих растворов, воды, устойчива к истиранию- 10000 циклов. Краска не пропускает воду, но пропускает диффузионную влагу, в итоге стены «дышат». Обладает шелковистым блеском.

### Область применения

рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, предприятий общественного питания, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей.

### Технические характеристики

Цвет	по каталогу цветов RAL, и эталону заказчика
Внешний вид	ровная, однородная с шелковистым блеском поверхность
Массовая доля нелетучих веществ	50 %, не менее
pH	7,5-9,5, не менее
Укрывистость	140 г/м <sup>2</sup> , не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	2 ч, не более

### Подготовка поверхности

- очистить поверхность от пыли и грязи;
- деревянные поверхности при необходимости отшлифовать водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5;
- поверхность дерева обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- поверхности, окрашенные ранее, очистить от старой плоходержащейся краски и обработать наждачной бумагой;
- перед окрашиванием бетонных и оштукатуренных поверхностей, необходимо поверхность загрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- меловую или известковую краски с поверхностей материала необходимо удалить полностью.

## **Инструкции по применению**

- перед применением перемешать эмаль, до получения однородного состава;
- при необходимости разбавить до рабочей вязкости непосредственно перед применением.  
Эмаль наносят на поверхность в два слоя, предварительно обработав поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
- Расход эмали на один слой 100-150 г/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости поверхности.
- Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С. Не рекомендуется окраска поверхностей в дождливую погоду и при повышенной влажности.

Межслойная сушка при температуре плюс 20 °С и влажности воздуха 65%- 2 часа.

### **Безвоздушное распыление**

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

### **Воздушное распыление**

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

### **Кисть / валик**

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

### **Очистка оборудования**

теплой водой с  
МЫЛОМ

## **Упаковка и хранение**

Эмаль фасуется в евроведра.

Эмаль необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5 °С.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня изготовления.

## **Меры безопасности**

Эмаль пожаробезопасна. Все работы с эмалью проводить в перчатках. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом до высыхания.

