

Грунтовка «УНИВЕРСАЛ PROX» по минеральным поверхностям ТУ 2313-001-36144430-2016

Описание

Грунтовка «УНИВЕРСАЛ PROX» пигментированная предназначена для пропитки и связывания поверхностных слоев основания, выравнивания впитывающей способности поверхности, обеспечения адгезии и сокращения расходов финишных покрытий.

Назначение и применения

Грунтовка применяется для упрочнения и обеспыливания пористых минеральных поверхностей перед окрашиванием фасадными красками на растворителях или оштукатуриванием при температуре воздуха от +25 °С и до -20°С. Используется для наружного грунтования поверхности зданий и помещений по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям. Грунтовка глубоко проникает в поверхность, за счет пигментирования грунтовка позволяет выравнивать цветовые различия оштукатуренной и ранее окрашенной поверхности.

Технические характеристики

Внешний вид	после высыхания образует однородную, без кратеров, пор и морщин укрывную пленку	
Время высыхания до степени 3		
при температуре (20±2) °С, ч, не более	1	
при 0°С, ч, не более	12	
Статическое воздействие к действию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	
Теоретический расход грунтовки г/м ²		150-200

Подготовка поверхности

Поверхности, подлежащие грунтованию, должны быть очищены от пыли, грязи, брызг, потеков раствора, старого плохо держащегося покрытия, жировых пятен и высолов;

Поврежденные места (сколы, раковины, трещины) выравниваются (шпатлевками на цементной основе);

Поверхность перед нанесением грунтовки должна быть сухой, влажность воздуха не более 80%.

Применение

Грунтовка наносится при температуре окружающего воздуха от плюс 25 °С до минус 20 °С методом распыления, кистью или валиком.

Не допускается нанесение при ожидаемом дожде и снегопаде, на влажные или обледенелые поверхности. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. При понижении температуры увеличивается время высыхания покрытия. Фасадные краски наносятся на грунтовку после полного высыхания, но не раньше 12 часов. Практический расход грунтовки зависит от пористости поверхности, конфигурации огрунтовываемой поверхности, условий нанесения. Использовать валик с натуральной «шубкой».

Очистка оборудования -уайт-спирит

Упаковка и хранение

Хранить грунтовку в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Грунтовка пожароопасна. Все работы с грунтовкой проводить в перчатках. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.