

Краска супербелая моющая (СТО 36144430-007-2019)

Описание

Краска представляет собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях сополимеров (и полимеров) акриловых и метакриловых кислот, их эфиров и других производных со стиролом, винилацетатом и другими виниловыми мономерами с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.)

Назначение и область применения

Краска применяется для внутренней окраски сухих и с повышенной влажностью помещений, зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям.

Краска образует износоустойчивое, прочное паропроницаемое покрытие. Краска технологична, обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчива к истиранию, устойчива к действию моющих растворов, воды. Краска пропускает диффузионную влагу, в итоге стены «дышат».

Технические характеристики

Цвет	белая
Внешний вид	ровная, однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ	58 %, не менее
рН	7,5-9,5, не менее
Укрывистость	140 г/м ² , не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	1 ч, не более

Подготовка поверхности

- очистить поверхность от пыли и грязи;
- деревянные поверхности при необходимости отшлифовать водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5;
- поверхность дерева обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;

- поверхности, окрашенные ранее, очистить от старой плоходержащейся краски и обработать наждачной бумагой;
- перед окрашиванием бетонных и оштукатуренных поверхностей, необходимо поверхность загрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- меловую или известковую краски с поверхностей материала необходимо удалить полностью.

Инструкции по применению

- перед применением перемешать краску, до получения однородного состава;
- при необходимости разбавить до рабочей вязкости непосредственно перед применением.

Краски наносят на поверхность в два слоя, предварительно обработав поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

- Расход красок на один слой 120-150 г/м² в зависимости от пористости поверхности.
- Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С. Межслойная сушка при температуре плюс 20 °С и влажности воздуха 65%- 1 час.

Безвоздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Воздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Кисть / валик

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Очистка оборудования

теплой водой с
МЫЛОМ

Упаковка и хранение

Краску необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5 °С.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Краска пожаробезопасна. Все работы с краской проводить в перчатках. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.