



Краска ФАСАДНАЯ акриловая (СТО 36144430-007-2019)

Описание

Краска ФАСАДНАЯ акриловая представляет собой водную суспензию акриловых сополимеров со специальными полимерными добавкам, пигментами и наполнителями.

Назначение и область применения

Краска применяется для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям.

Акриловая краска образует прочное паропроницаемое покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию осадков, ультрафиолетового излучения и перепадам температур. Фасадная краска технологична, обладает равномерной растекаемостью, хорошей укрывающей способностью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчива к истиранию. Краска значительно увеличивает атмосферостойкость, влагостойкость и срок службы фасада.

Технические характеристики

Цвет по каталогу цветов	белая
Внешний вид	ровная, однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ	58 %, не менее
pH	7,5-9,5
Укрывистость	140 г/м ² , не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	1 ч, не более

Подготовка поверхности

- очистить поверхность от пыли и грязи;
- деревянные поверхности при необходимости отшлифовать водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5;

- поверхность дерева обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- поверхности, окрашенные ранее, очистить от старой плохoderжащейся краски и обработать наждачной бумагой;
- перед окрашиванием бетонных и оштукатуренных поверхностей, необходимо поверхность загрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- меловую или известковую краски с поверхностей материала необходимо удалить полностью.

Инструкции по применению

- перед применением перемешать краску, до получения однородного состава;

Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от плюс 8 до плюс 35 °С. Не рекомендуется окраска наружных поверхностей в дождливую погоду и при повышенной влажности. Не допускается попадания влаги на поверхность в течении 24 ч после окрашивания.

Межслойная сушка при температуре плюс 20 °С и влажности воздуха 65%- 1 час.

Безвоздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Воздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Кисть / валик

Рекомендуемый разбавитель	вода
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Очистка оборудования

теплой водой с
МЫЛОМ

Упаковка и хранение

Краска фасуется в евроведра по 14 и 40 кг.

Краску необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5 °С.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Краска пожаробезопасна. Все работы с краской проводить в перчатках. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом до высыхания.