



**краска интерьерная для стен и потолков  
(СТО 36144430-007-2019)**

## **Описание**

---

Краска интерьерная для стен и потолков применяется для внутренних работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям.

## **Назначение и область применения**

---

Интерьерная краска образует прочное паропроницаемое покрытие. Краска имеет высокую технологичность, обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью.

## **Технические характеристики**

---

Цвет	белая
Внешний вид	однородная без кратеров, пор и морщин поверхность
Массовая доля нелетучих веществ	58 %, не менее
pH	6,5-9,5, не менее
Степень перетира	70 мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	1 ч, не более

## **Подготовка поверхности**

---

- очистить поверхность от пыли и грязи;
- деревянные поверхности при необходимости отшлифовать водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5;
- поверхность дерева обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- поверхности, окрашенные ранее, очистить от старой плохoderжащейся краски и обработать наждачной бумагой;

- перед окрашиванием бетонных и оштукатуренных поверхностей, необходимо поверхность загрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения;
- меловую или известковую краски с поверхностей материала необходимо удалить полностью

## **Инструкции по применению**

- перед применением перемешать краску, до получения однородного состава;
- при необходимости разбавить до рабочей вязкости непосредственно перед применением.

Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С. Межслойная сушка при температуре плюс 20 °С и влажности воздуха 65% - 1 час.

Теоретический расход на один слой: 170-200 г/м<sup>2</sup>.

Рекомендуемое количество слоев: 2

Практический расход краски зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

Толщина одного слоя зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

### **Безвоздушное распыление**

Рекомендуемый разбавитель

вода

Количество разбавителя

до 5 % по массе

### **Воздушное распыление**

Рекомендуемый разбавитель

вода

Количество разбавителя

до 5 % по массе

### **Кисть / валик**

Рекомендуемый разбавитель

вода

Количество разбавителя

до 5 % по массе

### **Очистка оборудования**

теплой водой с

МЫЛОМ

## **Упаковка и хранение**

Краска фасуется в евроведра по 14 и 40 кг.

Краску необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5 °С.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня изготовления.

## **Меры безопасности**

Краска пожаробезопасна. Все работы с краской проводить в перчатках. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.